

	Charakteristikos	Normos	Boker Premium -25 °C, 4L	Boker - 10°C, 4 l	ARSADA -25°C, 5 l	Alytaus chemija „Expert“ -25°C, 4 l	AUTOCHEMIJA „Elite“ -25°C, 5 l	AUTOCHEMIJA - 15°C, 4 l	Turtle WAX -25°C, 2,5 l	MERKYS -15°C, 4 l	Kauftecpro -25°C, 4 l	Statoil winter windshield liquid -22°C, 4 l	ELF (Lenkija) -22 °C, 4 l	SIA T.U.L.A (Latvija) -25°C, 4 l	Rimi Latvija -15°C, 4 l
1	Išvaizda	Skaidrus skystis, be jokių mechaninių priemaišų	violetinės spalvos, nežymiai drumstas skystis	geltonos spalvos, neskaidrus skystis	geltonos spalvos, skaidrus skystis	mėlynos spalvos, skaidrus skystis	skaidrus skystis	mėlynos spalvos, skaidrus skystis	mėlynos spalvos, skaidrus skystis	drumstas mėlynas skystis	mėlynos spalvos, skaidrus skystis	žydros spalvos, skaidrus skystis	šviesiai mėlsvos spalvos, skaidrus skystis	geltonos spalvos, skaidrus skystis	žydros spalvos, skaidrus skystis
2	pH, 20 °C temperatūroje	7,0-8,5	7,583	7,675	7,568	8,008	8,352	8,108	7,89	8,289	7,706	8,541	8,136	8,165	8,343
3	Kinematinė klampa -10°C temperatūroje	max. 14,5 mm2/s	11,30	6,28	9,77	10,37	13,24	11,72	14,33	12,09	13,91	13,07	12,09	11,82	10,93
4	Kristalizacijos temperatūra	nurodyta etiketėje ±1°C	-22,95	-8,26	-22,15	-22,40	-28,16	-17,00	-25,12	-15,62	-24,97	-19,95	-17,43	-24,82	-10,41
5	Stabilumas	skaidrus skystis, be nuosėdų	smulkios baltos nuosėdos	smulkios baltos nuosėdos	drumstas, su nuosėdomis skystis	skaidrus skystis	drumstas, su dideliu kiekiu nuosėdų skystis	drumstas, su nuosėdomis skystis	skaidrus skystis	skaidrus su keletu nuosėdų skystis	skaidrus su keletu nuosėdų skystis	skaidrus skystis	baltos nuosėdos	baltos nuosėdos	skaidrus skystis
6	Bendras vandens kiekumas	> 1,5 mmol/l (minkštas)	7.755 (labai kietas)	0.715 (labai minkštas)	0.52 (labai minkštas)	0.49 (labai minkštas)	0.73 (labai minkštas)	1,15 (minkštas)	0.30 (labai minkštas)	0.41 (labai minkštas)	0.62 (labai minkštas)	0.83 (minkštas)	6.56 (labai kietas)	2.4 (vid. kietas)	0.63 (labai minkštas)
7	Poveikis polikarbonatui	nėra streso krekingo požymių	nestiprus, bet yra	yra	nėra	yra	yra		nėra	nėra	nėra	yra	nėra	yra	nežymūs pokyčiai
8	Poveikis lakuotam paviršiui	nėra poveikio	nėra	nėra	yra	yra	yra	yra	nėra	nežymūs pokyčiai	nėra	yra	nežymūs pokyčiai	nėra	nežymūs pokyčiai
9	Poveikis valytuvų gumoms	nėra poveikio	yra	yra	yra	nera	yra	yra	nežymūs pokyčiai	yra	nėra	yra	nėra	nėra	yra
10	Valymo efektyvumas	<7 ciklai - labai geros valymo savybės; 7-8 ciklai - geros valymo savybės; 9-10 ciklų - prastos valymo savybės; >10 - blogos valymo savybės	>10 ciklų	>10 ciklų	9 ciklai	9 ciklai	8 ciklai	9 ciklai	7 ciklai	>10 ciklų	8 ciklai	9 ciklai	>10 ciklų	>10 ciklų	>10 ciklų
11	Metanolio kiekis	>3% nebūtinai ženklinaimas; >10% ženklinaimas kaip pavojingas sveikatai	9,67	10,86	4,83	8,48	0,17	2,25	0,08	0,1306	0,2018	0,125	3,7	32,82	1,3
15	Pakuotės vertinimas:														
	Teksto pateikimas/ženklinaimas		ženklinaimas neteisingas	ženklinaimas neteisingas	nėra pagaminimo datos, ženklinaimas pagal senus reikalavimus ir netaisyklings	nepilnas ženklinaimas	nėra ženklinaimo	nėra ženklinaimo	ženklintas pagal reikalavimus	nėra ženklinaimo	ženklintas pagal reikalavimus	nėra klasifikuotas ir ženklintas	ženklintas	nepilnas ženklinaimas	ženklintas pagal reikalavimus
	Pakuotės patogumas		minšta PET pakuotė, prasta Sonax ploviklio kopija	minšta PET pakuotė, apsauginis kamštukas	paprasta HDPE pakuotė su kamštuku (apsauga nuo vaikų)	HDPE pakuotė, be apsaugos nuo vaikų	HDPE pakuotė, su sudėtingu kamštuku	HDPE pakuotė	HDPE pakuotė	HDPE pakuotė	HDPE pakuotė	HDPE pakuotė	HDPE pakuotė	patogi HDPE pakuotė	HDPE pakuotė
	Kvapas		labai saldus, specifinis	labai saldus, specifinis	saldus specifinis kvapas	aromatizuotas skystis	aitrus tirpiklio kvapas	aitrus tirpiklio kvapas	švelniai aromatizuotas	švelniai aromatizuotas	švelniai aromatizuotas	švelniai aromatizuotas, juntamas tirpiklio kvapas (acetono)	aromatizuotas	švelniai aromatizuotas	švelniai aromatizuotas, juntamas tirpiklio kvapas (acetono)

Pastabos
 ribinė norma
 viršyta norma